

3D White

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის წარდგინება

Penguin 3D White არის მაღალი ხარისხის შიდა ემულსია, რომელიც დამზადებულია აკრილის კოპოლიმერის ბაზაზე, გამოირჩევა ექსტრა თეთრობით და უზრუნველყოფს ზედაპირის სუნთქვას. აქვს მაღალი დაფარვის უნარი, ადვილად ნაწილდება ზედაპირზე და ქმნის უხეში, მქრქალ იერსახეს. სარეცხი და წმენდადი. არ შეიცავს სუნს და უსაფრთხოა გარემოსთვის....

გამოყენების ზედაპირები

შესაძლებელია გამოყენება ნებისმიერი ტიპის შიდა ზედაპირებზე, როგორცაა კედლები, ქერი, შპაკლი, ბათქაში, ბეტონი, თაბაშირი და ბეტოპანი.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენებამდე ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენებისგან, მტვრისგან, ჭუჭყისგან და ზეთის ნარჩენებისგან. სწორი ზედაპირის მისაღწევად ზედაპირზე უნდა წაესვას ბათქაში, შემდეგ კი, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა გაკეთდეს სუბლიმაცია და შეიღებოს Penguin Binder-ით. წასმიდან 2-3 საათის შემდეგ ზედაპირი მზად არის საღებავად. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C-დან +30°C-მდე, ხოლო შიდა ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. პროდუქტი შეიძლება განზავდეს მაქსიმუმ 10%-ით წყლით. გამოიყენება ორ ფენად ფუნჯით ან როლიკით. ფენებს შორის საჭიროა 4-6 საათიანი შესვენება (დამოკიდებულია ოთახის ტემპერატურაზე).

წასმული ფენის სისქე და თეორიული დაფარვის ფართობი

| | მინიმუმ | მაქსიმუმ |
|---|---------|----------|
| წასმული ფენის სისქე, მშრალი (μm) | 25 | 35 |
| წასმული ფენის სისქე, სველი (μm) | 70 | 95 |
| თეორიული დაფარვის ფართობი (მ ² /ლ) | 10.6 | 14.8 |

ფიზიკური თვისებები

| | |
|-------------------------------|---|
| ფერი: | შესაძლებელია ფერის შეცვლა Multicolor სისტემით |
| მყარი ნივთიერების შემცველობა: | 65%±2 (მოცულობით) |
| სიმჭიდროვე (გ/მლ): | 1.66±0.02 გ/მლ |
| სიბლანტე (25°C): | KU 115±5 |
| მზინვარება: | მქრქალი |
| გათხელება: | შესაძლებელია განზავდეს 5-10%-მდე წყლით |

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



3D White

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



საღებავის მოხმარება

ზედაპირის სიგლუვისა და გამოყენების მეთოდიდან გამომდინარე, ერთი ფენა 1 კგ საღებავი საკმარისია 10-13 მ² ფართობისთვის. ხარჯზე გავლენას ახდენს ზედაპირის უხეშობა და ფორიანობა, ასევე შეღებვის მეთოდი და პირო

გამოყენების მეთოდები

ფიფქური შემხეფება: შესაძლებელია ჰაერის გარეშე იარაღის გამოყენება

- ფუნჯი: შესაფერისი

- როლიკი: შესაფერისი

ჰაერის გარეშე იარაღისთვის მნიშვნელობები

წნევა: 140 - 190 კგ/სმ² (2100 psi)

იარაღის გამოსვლის ზომა: 0.017 - 0.021

კუთხე: 65° - 80°

ფილტრი: აუცილებელია ფილტრის სისუფთავის დაცვა.

გამშრალების დრო

გამშრალების დრო ძირითადად დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე, წასმული ფენის სისქეზე და ფენების რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია გამშრალების დრო, დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურაზე.

შეღებილი ადგილი უნდა იყოს კარგად ვენტილირებადი (ღია სივრცე ან თავისუფალი ჰაერის ცირკულაცია)

ღებვა უნდა განხორციელდეს რეკომენდებული სისქით

შიდა ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 70%-ს

| ჰაერის ტემპერატურა | 10°C | 23°C | 40°C |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| ზედა გამშრალება | 6 საათი | 3 საათი | 1საათი |
| სრული (ხისტი) გამშრალება | 8 საათი | 4 საათი | 2საათი |
| მეორე ფენის გამოყენება | 6 საათი | 3 საათი | 1საათი |

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა შეინახოს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებულ საწყობში, სადაც არ მოხვდება პირდაპირი მზის სხივები, +5°C-დან +35°C-მდე ტემპერატურაზე, დახურული თავსახურით.

გამოყენებამდე კარგად აურიეთ. გაუხსნელი შეფუთვის ვადა არის 3 წელი.

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



3D White

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



შეფუთვა

მოწოდებულია პლასტმასის კონტეინერებში 2.5 ლიტრი, 7.5 ლიტრი და 15 ლიტრის მოცულობებით.

გამომყენებელი ოპერატორი

ეს პროდუქტი განკუთვნილია პროფესიონალური გამოყენებისთვის. გამომყენებელი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და ინფორმირებული პროდუქტის შესახებ. ოპერატორმა საღებავი უნდა აურიოს და გამოიყენოს სპეციფიკაციების შესაბამისად. გამოყენების პროცესში ჩართული მუშაკები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ უსაფრთხოების აღჭურვილობით.

პროდუქტის ფერი

შესაძლებელია შეღებვა წყლის საფუძველზე ნებისმიერი ფერით. პროდუქტის ფერში შეიძლება იყოს მცირე განსხვავებები პარტიებს შორის.

ყურადღება

ზემთ მოყვანილი ინფორმაცია დაფუძნებულია ლაბორატორიულ კვლევებსა და რეალურ გამოყენებებზე მიღებულ შედეგებზე. კომპანია პასუხისმგებელია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოიყენება კომპანიის კონტროლის გარეთ. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი გამოყენების პროცესში დაშვებული შეცდომების გამო წარმოქმნილ პრობლემებზე.

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები

- დაიცავით კონტეინერზე მითითებული წესები.
- შეინახეთ ისეთ ადგილას, სადაც არ არის მაღალი ტემპერატურა და ნაპერწკლის წარმოქმნის რისკი.
- გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებად ადგილებში.
- თუ საღებავი კანთან მოხვდა, ჩამოიბანეთ შესაბამისი გამხსნელით, შემდეგ წყლით და საპნით.
- თვალელებში მოხვედრის შემთხვევაში კარგად ჩამოიბანეთ დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

S 2: შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

S 3 / 7: შეინახეთ გრილ ადგილას, მჭიდროდ დახურული კონტეინერით.

S 24 / 25: მოარიდეთ თვალელებსა და კანს.

S 29: არ გადააგდოთ კანალიზაციაში.

“CMT GROUP” LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



3D White

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



S 46: გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, აჩვენეთ კონტეინერი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა: "CMT GROUP" MMC იტოვებს უფლებას შეცვალოს ტექნიკური მონაცემების ფურცელზე მოცემული ინფორმაცია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

"CMT GROUP" LLC

Address: Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

