

Sədəf Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Sədəf Boya saf akrilik əsaslı, səthdə incə görünüşlü, sədəf effekt yarada bilən su əsaslı, iysiz, dekorativ boyadır.

- Penguin Sədəf Boya ehtiva etdiyi metallik pigmentlərə görə parıltılı dekorativ görünüş verir.
- Penguin Sədəf Boyanın silinəbilən və su itələyici xüsusiyyəti var.
- Yuxarı su buxarı keçiriliyinə görə su buxarının çölə atılmasını və səthin nəfəs almasını asanlaşdırır.
- Su bazlı olduğu üçün insan sağlamlığına və ətraf mühitə ziyan vermir.

İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Sədəf boya binaların iç qismindəki divarlara, suvaq, brüt beton kimi iç səthlərdə səth hazırlığından sonra istifadə oluna bilər.

Fiziki xassələri

Rəng	Su əsaslı rəng pastaları ilə rəngləyə bilər
Sıxlığı (gr/sm ³)	1.18±2
Özlülüğü	180±5
Parlaqlıq	Parlaq

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzlük məcun – Penguin Soft Coat vurulmalı, daha sonra lazım olarsa səth sumbata olunmalıdır. Səth Penguin Decoprimer ilə astarlanmalıdır. Səth temperaturu 5-30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir.

İstifadə təlimatları

- Penguin Sədəf Boya incəldilmədən homogen olaraq incəldilmədən qarışdırılmalıdır.
- Birinci qat mala və ya fırça ilə vurulur.
- İkinci qat mala və ya fırça ilə vurulur və mala ilə istənilən effekt verilib tamamlanır.
- Qatlar arasında ən az 6 saat gözləmək lazımdır.
- Vurulma vaxtı və sonrakı 24 saat ərzində, otaq temperaturu ən az +5 °C, ən çox +35 °C olmasına diqqət edilməlidir.

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C
Üst quruma	10 saat	5 saat
Tam (sərt) quruma	40 saat	24 saat

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Sədəf Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



İkinci qatın vurulması, ən az

12 saat

6 saat

Yuxarıda göstərilmiş məlumatlar qaydalara əməl olunmaqla müəyyən olunmuşdur. Quruma vaxtı film qalınlığına, havalandırmaya, səthdə var olan boya sisteminə, boyanın keçirdiyi əməliyyatlara bağlı olaraq arta və ya azala bilər.

Boya sərfiyatı

- 1 Litr ilə 8,0 – 12,5 m²,
- 1 kg ilə 6,5 – 10,0 m² səth boyanır.
- 1 m² lik səth üçün boya sərfiyatı 80-125 ml və 100-150 qr-dır.

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ilə +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanma müddəti 3 ildir. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

2.5 lt, 7.5 lt və 15 lt-lik plastik qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırılmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

H317 Allergik dəri reaksiyasına səbəb ola bilər.

P272 Çirklənmiş iş geyimləri iş yerindən xaricə buraxılmamalıdır.

P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu geyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucusu geyin.

P302 + P352 Dəridə təsirlər: Bol sabun və su ilə yuyun.

P333 + P313 Dəridə qıcıqlanma və ya səpgi baş verərsə: Tibbi məsləhət/diqqət alın.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Sədəf Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



P363 Yenidən istifadə etməzdən əvvəl çirklənmiş paltarları yuyun.

Qeyd: "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

