

# Beton Deco

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Penguin Beton Deco saf akrilik əsaslı, səthdə beton görünüş yarada bilən su əsaslı, iysiz, dekorativ iç cəbhə boyasıdır.

- İstifadə zamanı tətbiq edənin tətbiq üsuluna görə müxtəlif effektlər yaratma imkanı olan dekorativ boyadır.
- Yuxarı su buxarı keçiriliyinə görə su buxarının çölə atılmasını və səthin nəfəs almasını asanlaşdırır.
- Su bazlı olduğu üçün insan sağlamlığına və ətraf mühitə ziyan vermir.

### İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Beton Deco binaların iç qismindəki divarlara, suvaq, brüt beton kimi iç səthlərdə səth hazırlığından sonra istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu +5°C ilə +30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir.

### Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzlük məcun – Penguin Soft Coat vurulmalı, daha sonra lazım olarsa səth sumbata olunmalıdır. Səth Penguin Decoprimer ilə astarlanmalıdır. Səth hazırlığından sonra Penguin Beton Deco homojen olana qədər qarışdırılmalıdır, lazım olarsa təmiz su 1-3% əlavə edilə bilər. Astar tamamilə quruduqdan sonra Penguin Beton Deco səthə düzgün şəkildə tətbiq olunmalıdır. Birinci qat tətbiqi zamanı maladan istifadə edin. 5-6 saat sonra 23°C-də ikinci qat eyni üsulda tətbiq edilməlidir. Səth polad mala ilə hamarlanı bilər. Seçilən dekora əsasən səthə mala ilə müxtəlif naxış və qalınlıqda effektlər verilə bilər. Səth temperaturu 5-30°C arasında olmalıdır.

### Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C
Üst quruma	8-10 saat	5-6 saat
Tam (sərt) quruma	96 saat	24-48 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	10 saat	5-6 saat

Yuxarıda göstərilmiş məlumatlar qaydalara əməl olunmaqla müəyyən olunmuşdur. Quruma vaxtı film qalınlığına, havalandırmaya, səthdə var olan boya sisteminə, boyanın keçirdiyi əməliyyatlara bağlı olaraq arta və ya azala bilər.

### “CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Beton Deco

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüğü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq bir qat vurulma üçün

- 1 litr ilə 2.25-2,85 m<sup>2</sup>,
- 1 kg ilə 1,35-1,65 m<sup>2</sup>,
- 1 m<sup>2</sup> lik səth üçün boya sərfiyatı 350-440ml və 600-750 qr-dır.

### Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ilə +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır.

### Qablaşdırılma şəkli

10 kq və 25 kq-lıq plastik qablarda istehsal olunur.

### Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

### Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəng rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

### Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətalardan yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

**H317** Allergik dəri reaksiyasına səbəb ola bilər.

**P272** Çirklənmiş iş geyimləri iş yerindən xaricə buraxılmamalıdır.

**P280** Qoruyucu əlcək/qoruyucu geyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucusu geyin.

**P302 + P352** Dəridə təsirlər: Bol sabun və su ilə yuyun.

**P333 + P313** Dəridə qıcıqlanma və ya səpgi baş verərsə: Tibbi məsləhət/diqqət alın.

**P363** Yenidən istifadə etməzdən əvvəl çirklənmiş paltarları yuyun.

### “CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



# Beton Deco

## Texniki Məlumat Səhifəsi



**Qeyd:** "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

### "CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

