

Pengutex TX

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Pengutex TX — это компонент на основе акрилового сополимера, который придает стене орнамент и имеет высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Он имеет широкую функцию распределения и может использоваться на слое. Помогает стенам дышать с помощью специальных наполнителей.

Сфера использования

Penguin Pengutex TX можно использовать на таких поверхностях, как наружные стены, грунтовка, штукатурка, бетон, гипсокартон и бетопан. Температура поверхности должна находиться в пределах от +5°C до +30°C во время применения и влажность могут составлять максимум 80%. Перед нанесением Penguin Universal Primer необходимо нанести Penguin Universal Primer. Пенгутекс, Тх. Он готов к использованию, но при необходимости его можно разбавить водой максимум на 10%.

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	60	100
Толщина пленки, влажная (мкм)	75	130
Теоретическая норма внесения (м ² /лтр)	1	1.5

Физические характеристики

Цвет	Можно красить цветными пастами на водной основе.
СOLIDНЫЙ КОНТЕНТ	86±2%
Плотность (гр/мл)	1.76±0.02 (гр/мл)
Уровень глянца	Матовый

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Пингвин Перед покрытием Pengutex TX на поверхность наносится универсальная грунтовка Penguin Universal Primer. Температура поверхности при +5-+30°C относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт можно разбавлять водой до 10%. Наносить кистью в два слоя или валиком.

Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Цените
Ролик	Цените

Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см ² (2100 p.s.i.)
----------	--

ООО "СMT GROUP"

Адрес:	Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел:	(+994 12) 345 04 05
Факс:	(+994 12) 345 04 06
Электронная почта:	office@cmt.com.az
Web-site:	www.penguin.az



Pengutex TX

Технический паспорт



Размер перехода распылительного пистолета 0.021'' - 0.027''
Угол распыления 65° - 80°
Фильтр Необходимо следить за чистотой фильтра.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	9-10 часов	6-7 часов
Полная сушка	30 часов	24 часов

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых емкостях по 25 кг.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pengutex TX

Технический паспорт



испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

