Технический паспорт



Описание товара

Penguin Яркий — Высококачественная глянцевая краска на основе алкидной смолы с верхним слоем.

Сфера использования

Penguin Яркий предназначен для деревянных и металлических поверхностей. Это легко использовать. Легко распространяется на поверхности и не оставляет следов кисти. Обладает высокой устойчивостью к внешним факторам, таким как влага, солнце, удар и т. д.

Толщина пленки и скорость растекания

	МИН	макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	30	40
Толщина пленки, влажная (мкм)	54	72
Теоретическаянорма внесения (м²/лт)	18	13

Физические характеристики

Цвет Может быть окрашен с помощью системы Multicolor.

Солидный контент 55±3 (по объему)

Плотность (гр/мл) $1,00\pm0,1$ (зависит от цвета)

 Вязкость (25°C) KU
 100±5

 Уровень глянца
 Блеск

Разбавитель Его можно разбавить синтетическим разбавителем

Penguin до 5-10%.

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг на площади 12-15 м2 На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности роспись, а также способ и условия окраски.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. После металлические поверхности очищаются и грунтуются средством Penguin Synthetic Antipas, используется краска Penguin Synthetic Gloss. Краску Penguin Synthetic Gloss следует разбавлять растворителем Penguin Synthetic Thinner в соотношении 15–20%, когдананосится кистью и валиком и 10-15% при нанесении пневматическим краскопультом. Его следует хорошо перемешать и использовать в два слоя. Время ожидания между слоями составляет 6-8 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.

000 "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азарбайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05 Факс: (+994 12) 345 04 06 Электронная почта: office@cmt.com.az Web-site: www.penguin.az



Технический паспорт



Способы применения

Спрей Цените

Руководящие данные Безвоздушное распыление

Давление на сопле120–180 барРазмер сопла0.38 - 0.48 mm

Spray angle 60 – 80

Filter Фильтр надо чистить

Ориентировочные данные

 Давление на сопле
 3-5 бар

 Размер сопла
 1.2 – 1.5 mm

Щетка Ценить. **Ролик** Ценить.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и способа нанесения количество наносимых слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10ºC	23°C	40°C
Верхняя сушка	10 часов	5 часов	3 часов
Полная сушка	30 часов	15 часов	9 часов
Нанесение второго слоя, как минимум	30 часов	15 часов	9 часов

000 "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азарбайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05 Факс: (+994 12) 345 04 06 Электронная почта: office@cmt.com.az Web-site: www.penguin.az



Технический паспорт



Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке — 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

Виды упаковки

Выпускается в металлических емкостях емкостью 0,75 л, 2,5 л и 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификация. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партия в партию.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

52 : Храните в недоступном для детей месте.

\$3/7 : Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.

S 24 / 25 : Избегайте попадания в глаза и на кожу

S 29 : Не выбрасывайте в канализацию

S 46 : В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер

или этикетку.

000 "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азарбайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05 Факс: (+994 12) 345 04 06 Электронная почта: office@cmt.com.az Web-site: www.penguin.az



Технический паспорт



Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

000 "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азарбайджан Тел: (+994 12) 345 04 05

Факс:(+994 12) 345 04 06Электронная почта:office@cmt.com.azWeb-site:www.penguin.az

