

Penakril Extra

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Penakril Extra — это высококачественная антибактериальная наружная эмульсия, изготовленная на 100% чистом акриле. полимеры с очень низким содержанием ЛОС (летучих органических веществ). Изделие обеспечивает воздухопроницаемость. поверхность. Благодаря специальному составу закрывает микротрещины на стене до 1 мм. Он имеет высокий охват. Изделие можно чистить и стирать. Он экологически чистый и не имеет запаха.

Сфера использования

Его можно использовать на всех типах наружных поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон. и бетопан.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Чтобы получить гладкая поверхность, поверхность следует оштукатурить, затем при необходимости поверхность подвергнуть пескоструйной очистке и загрунтован Penguin Binder. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки поверхность готова к покраске. Поверхность температура должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт может быть разбавляют водой до 10%. Наносится в два слоя кистью или валиком. Подождите 4-6 часов между слоями. (в зависимости от комнатной температуры).

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс	Рекомендуемые
Толщина пленки, сухая (мкм)	40	60	50
Толщина пленки, влажная (мкм)	105	160	130
Теоретическая норма внесения (м ² /лтр)	6.3	9.5	7.6

Физические характеристики

Цвет	База П, База Д, База TP (Можно красить системой Мультиколор)	
Солидный контент	Penguin Penakril Extra Silk	54%±2 (по объему)
	Penguin Penakril Extra Mat	61%±2 (по объему)
	Penguin Penakril Extra Gloss	48%±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	Penguin Penakril Extra Silk	1.33±0.02
	Penguin Penakril Extra Mat	1.57±0.02
	Penguin Penakril Extra Gloss	1.18±0.02
Вязкость (25°C) KU	105±5	
Уровень глянца	Penguin Penakril Extra Silk	Полуглянцевая
	Penguin Penakril Extra Mat	Матовый
	Penguin Penakril Extra Gloss	Глянцевый

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penakril Extra

Технический паспорт



Разбавитель

Может быть разбавлен водой до 5-10%

Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения, одним слоем в 1 кг можно окрасить площадь 10-13 м². На расход влияет шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия окрашивания.

Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Оцените
Ролик	Цените

Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см ² (2100 p.s.i.)
Размер перехода распылительного пистолета	0.021'' - 0.027''
Угол распыления	65° - 80°
Фильтр	Следите за чистотой фильтра.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	12 часов	6 часов	2 часов
Полная сушка	16 часов	8 часов	4 часов
Вторые слои, мин	12 часов	6 часов	2 часов

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penakril Extra

Технический паспорт



Виды упаковки

Краска выпускается в металлических емкостях емкостью 2,25 л, 6,75 л и 13,5 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

