

Pensilan Penplast

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Penplast – это высококачественная внутренняя эмульсия на основе акрилового сополимера, обеспечивающая высокую воздухопроницаемость поверхности. Обладает высокой кроющей способностью, легко распределяется и создает гладкую, матовую поверхность. Он экологически чистый и не имеет запаха.

Сфера использования

Его можно использовать на всех типах внутренних поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и бетон.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для получения гладкой поверхности поверхность следует оштукатурить, затем при необходимости отпескоструить и загрунтовать Penguin Binder. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки поверхность готова к покраске. Температура поверхности должна быть в пределах +5-+30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт можно разбавлять водой до 10%. Наносится в два слоя кистью или валиком. Подождите 4-6 часов между слоями (в зависимости от комнатной температуры).

Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	25	35
Толщина пленки, влажная (мкм)	70	95
Теоретическая норма внесения (м ² /лтр)	10.6	14.8

Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен по системе Multicolor
Солидный контент	67%±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	1.71±0.02
Вязкость (25°C) KU	125±5
Уровень глянца	Матовый
Разбавитель	Может быть разбавлен водой до 5-10%

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Penplast

Технический паспорт



Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения, одним слоем в 1 кг можно окрасить площадь 10-13 м². На расход влияет шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия окрашивания.

Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Оцените
Ролик	Цените

Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см ² (2100 p.s.i.)
Размер перехода распылительного пистолета	0.021'' - 0.027''
Угол распыления	65° - 80°
Фильтр	Следите за чистотой фильтра.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной – Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	6 часов	3 часов	1 часов
Полная сушка	8 часов	4 часов	2 часов
Вторые слои, мин	6 часов	3 часов	1 часов

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азарбайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Penplast

Технический паспорт



Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5С до +35С, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых емкостях объемом 2,5 л, 7,5 л и 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию

ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Penplast

Технический паспорт



S 46 : В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

