

# Penguin Softcoat Primer

Технический паспорт



## Описание товара

Penguin Soft Primer — это грунтовка на основе акрилового сополимера, действующая как адгезивный мостик между краской и поверхностью. Снижает расход краски, легко распределяется и делает поверхность гладкой и матовой. внешний вид на поверхности. Изделие можно чистить и стирать. Это экологически чистый и без запаха.

## Сфера использования

Его можно использовать на всех типах внутренних поверхностей, таких как стены, потолки, шпаклевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и бетопан.

## Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Для того, чтобы Для получения гладкой поверхности поверхность следует покрыть Penguin Soft Coat, а затем, при необходимости, поверхность должна быть подвергнута пескоструйной очистке. Грунтовку следует наносить в один слой. Температура поверхности должна быть от +5 до +30°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Продукт можно разбавлять водой до 10%.

## Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	20	30
Толщина пленки, влажная (мкм)	60	85
Теоретическая норма внесения (м <sup>2</sup> /лтр)	8.5	12

## Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен по системе Multicolor
Солидный контент	57%±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	1.64±0.02
Вязкость (25°C) KU	115±5
Уровень глянца	Матовый
Разбавитель	Может быть разбавлен водой до 5-10%

## Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения, одним слоем в 1 кг можно окрасить площадь 10-13 м<sup>2</sup>. На расход влияет шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия окрашивания.

## ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05

Факс: (+994 12) 345 04 06

Электронная почта: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



# Penguin Softcoat Primer

Технический паспорт



## Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Оцените
Ролик	Цените

## Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см <sup>2</sup> (2100 p.s.i.)
Размер перехода распылительного пистолета	0.021" - 0.027"
Угол распыления	65° - 80°
Фильтр	Следите за чистотой фильтра.

## Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	6 часов	3 часов	1 часов
Полная сушка	8 часов	4 часов	2 часов
Вторые слои, мин	6 часов	3 часов	1 часов

## Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

## Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковых емкостях объемом 15 л.

## Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор

## ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05

Факс: (+994 12) 345 04 06

Электронная почта: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



# Penguin Softcoat Primer

## Технический паспорт



должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

---

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

---

**Примечание:** ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

#### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05

Факс: (+994 12) 345 04 06

Электронная почта: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)

Web-site: [www.penguin.az](http://www.penguin.az)



# Penguin Softcoat Primer

Технический паспорт



## ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

Тел: (+994 12) 345 04 05

Факс: (+994 12) 345 04 06

Электронная почта: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)

Web-site: [www.penguin.az](http://www.penguin.az)

