



# Яхтный лак

## Технический паспорт

### Описание товара

Penguin яхтный лак — высококачественный однокомпонентный паркетный лак, модифицированный уретаном. Это прозрачный, не меняет естественный цвет древесины. Предназначен для влажных мест.

### Сфера использования

Penguin яхтный лак применяется в качестве декоративно-защитного покрытия на деревянных поверхностях, где необходимо быть защищенным. Он устойчив к воздействию внешних факторов, таких как удар, трение, солнечные лучи.

### Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	30	40
Толщина пленки, влажная (мкм)	65	80
Теоретическая норма внесения (м <sup>2</sup> /лт)	10	13

### Физические характеристики

Цвет	Прозрачный
Солидный контент	57±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	0,92±0,03
Вязкость (25°C) КУ	60±5
Уровень глянца	Глянцевый
Разбавитель	Его можно разбавить синтетическим разбавителем Penguin до 10-15% или Для отсутствия запаха и лучшего нанесения используйте Penguin Exclusive Синтетический разбавитель до 10-15%

### Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг на площади 15-20 м<sup>2</sup>. На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности роспись, а также способ и условия окраски.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. Послеочистка, поверхность заполняется целлюлозным наполнителем Penguin Cellulosic Filler и суммируется. Он используется в два слоя, и вам придется подождите день между слоями.

---

### ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Яхтный лак

## Технический паспорт



### Способы применения

Спрей                                Цените

### Руководящие данные Безвоздушное распыление

Давление на сопле	120–180 бар
Размер сопла	0.38 - 0.48 mm
Угол распыления	60 – 80°
Фильтр	Фильтр надо чистить

### Ориентировочные данные

Давление на сопле	3-5 бар
Размер сопла	1.2 – 1.5 mm

**Щетка**    Ценить. Необходимо соблюдать осторожность для достижения указанного Толщина сухой пленки.

**Ролик**    Ценить. Необходимо соблюдать осторожность для достижения указанного Толщина сухой пленки.

### Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и способа нанесения количество наносимых слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
<b>Верхняя сушка</b>	5 часов	3 часов	1 часов
<b>Полная сушка</b>	24 часов	12 часов	8 часов
<b>Нанесение второго слоя, как минимум</b>	24 часов	12 часов	8 часов

---

### ООО "CMT GROUP"

Адрес:    Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел:    (+994 12) 345 04 05  
Факс:    (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта:    office@cmt.com.az  
Web-site:    www.penguin.az





# Яхтный лак

## Технический паспорт

### Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

### Виды упаковки

Выпускается в металлических емкостях емкостью 2,5 л и 12 л.

### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификация. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии в партию.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

---

### ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Яхтный лак

## Технический паспорт



- 
- |           |  |
|-----------|--|
| S 2       | : Храните в недоступном для детей месте.   |
| S 3 / 7   | : Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.                                    |
| S 24 / 25 | : Избегайте попадания в глаза и на кожу  |
| S 29      | : Не выбрасывайте в канализацию  |
| S 46      | : В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку. |

---

*Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.*

---

### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

