

# Agua Stop

## Технический паспорт



### Описание товара

Penguin Agua Stop — эластичная грунтовка на основе акрилового сополимера, устойчивая к влажным погодным условиям. и играет адгезионную роль между краской и поверхностью. Обладает высокой стойкостью к растрескиванию благодаря эластичности. Легко распределяется по поверхности и создает ровный матовый вид.

### Сфера использования

Penguin Agua Stop можно использовать на таких поверхностях, как наружные стены, грунтовка, штукатурка, бетон, гипсокартон и т. д. Бетопан. Температура поверхности во время нанесения и влажность должны находиться в пределах от +5°C до +30°C. может составлять максимум 80%. Его можно разбавить 10% воды.

### Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	20	30
Толщина пленки, влажная (мкм)	60	55
Теоретическая норма внесения (м <sup>2</sup> /лтр)	8.5	12

### Физические характеристики

Цвет	Многоцветный
Солидный контент	70%±2
Плотность (гр/мл)	1.35±0.02 g/ml
Вязкость (25°C) KU	115±5
Уровень глянца	Матовый
Разбавитель	Может быть разбавлен водой до 5-10%

### Расход краски

Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, масляных веществ и старых красок.

### Способы применения

Спрей	Можно использовать безвоздушный или конвенционный спрей
Кисть	Цените
Ролик	Цените

### Значения для безвоздушного распыления

Давление	140 - 190 кг/см <sup>2</sup> (2100 p.s.i.)
Размер перехода распылительного пистолета	0.021'' - 0.027''

### ООО "CMT GROUP"

Адрес:	Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел:	(+994 12) 345 04 05
Факс:	(+994 12) 345 04 06
Электронная почта:	office@cmt.com.az
Web-site:	www.penguin.az



# Agua Stop

## Технический паспорт



Угол распыления

65° - 80°

Фильтр

Необходимо следить за чистотой фильтра.

### Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже приведено приблизительное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Окрашиваемое помещение должно хорошо проветриваться (открытый воздух или свободная
- циркуляция воздуха)
- Краска должна наноситься с рекомендуемой толщиной
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	12 часов	3 часов	2 часов
Полная сушка	16 часов	10 часов	5 часов
Вторые слои, мин	12 часов	6 часов	2 часов

### Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах, без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, не открывая крышку. Перед использованием ее следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке.

### Виды упаковки

Краска выпускается в пластиковой таре емкостью 2,5 л, 7,5 л и 15 л.

### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Наносящий краску или оператор должен обладать опытом и знаниями о продукте. Он должен смешивать и наносить краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в нанесении, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно окрашивать в любой цвет с помощью паст на водной основе. Возможны незначительные отклонения в цвете продукции от партии к партии.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных

### ООО "CMT GROUP"

Адрес:

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

Тел:

(+994 12) 345 04 05

Факс:

(+994 12) 345 04 06

Электронная почта:

office@cmt.com.az

Web-site:

www.penguin.az



# Аgua Stop

## Технический паспорт



испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности воздействия высоких температур и искр. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

---

S 2	: Хранить в недоступном для детей месте
S 3 / 7	: Храните контейнер в прохладном месте с закрытым горлышком
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

---

*Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.*

---

### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

