

# Penplast

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Penguin Penplast akrilik kopolimer əsasında hazırlanmış və səthin nəfəs almasını təmin edən yüksək keyfiyyətli içəri emulsiyadır. Yüksək örtücülüyə malikdir, səthə asan yayılır və nahamar olmayan mat bir görünüm yaradır. Ətraf mühitə zərərsiz və qoxusuzdur.

### İstifadə olunacaq səthlər

Hər növ divar, tavan, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi iç səthlərdə istifadə oluna bilər.

### Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzlük suvaq vurulmalı, daha sonra lazım olarsa səth sumbata olunmalı və Penguin Binder ilə astarlanmalıdır. Astar tətbiqindən 2-3 saat sonra səth boyanmağa hazırdır. Səth temperaturu +5-+30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir. Məhsul ən çox 10% su ilə durulaşdırıla bilər. İki qat şəkildə fırça və ya rulo ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında 4-6 saat gözlənilməlidir (Otaq temperaturundan asılı olaraq).

### Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru ( $\mu\text{m}$ )	25	35
Çəkilən qat qalınlığı, yaş ( $\mu\text{m}$ )	70	95
Nəzəri yayılma sahəsi ( $\text{m}^2/\text{lt}$ )	10.6	14.8

### Fiziki xassələri

Rəng	Multicolor sistemi ilə rəngələyə bilər
Qatı maddə miqdarı	67%±2 (həcmcə)
Sıxlığı (q/ml)	1.71±0.02 q/ml
Özlülüyü (25°C) KU	125±5
Parlaqlıq	Mat
İncəltici	5-10 %-ə qədər su ilə incəldilə bilər

### Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq 10-13m<sup>2</sup> sahə boyana bilər. Sərfiyaya boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

### “CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Penplast

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Tətbiq üsulları

<b>Püskürtmə</b>	Havasız tapança istifadə oluna bilər
<b>Fırça</b>	Uyğundur
<b>Rulo</b>	Uyğundur

Havasız tapança üçün dəyərlər

<b>Təzyiqi</b>	140 - 190 kq/sm <sup>2</sup> (2100 p.s.i.)
<b>Tapança keçid ölçüsü</b>	0.021" - 0.027"
<b>Bucağı</b>	65° - 80°
<b>Süzgəc</b>	Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

### Quruma müddəti

Quruma müddəti əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Nisbi rütubət 70%-dən yuxarı olmamalıdır

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
<b>Üst quruma</b>	6 saat	3 saat	1 saat
<b>Tam (sərt) quruma</b>	8 saat	4 saat	2 saat
<b>İkinci qatın vurulması, ən az</b>	6 saat	3 saat	1 saat

### Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ilə +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Yararlılıq müddəti açılmamış qablaşdırılmasında 3 ildir.

### Qablaşdırılma şəkli

2.5 lt, 7.5 lt və 15 lt-lik plastik qablarda istehsal olunur.

### Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

### "CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Penplast

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rənglənə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiyaya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

### Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

- 
- S 2 : Uşaqların əli çatdığı yerlərdən uzaq tutun.  
S 3 / 7 : Qabı sərin yerdə, ağzı bağlı halda saxlayın.  
S 24 / 25 : Göz və dəri ilə təmasdan qoruyun.  
S 29 : Kanalizasiyaya atmayın.  
S 46 : Udulduğu halda dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.
- 

**Qeyd:** "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

### "CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

