

# Sellülozik Dolğu

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Penguin Sellülozik Dolğu yüksək keyfiyyətli, nitro sellüloz əsaslı, tez quruyan, son qat laklara daha hamar və parlaq görünüş verməsi və taxtada olan qüsurları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan doldurucu komponentdir.

### İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Sellülozik Dolğu taxta və parket üzərində istifadə olunur və istifadədən sonra sumbata kağızı ilə üzərində asan hamarlaşdırma işləri aparılır. Tez quruyur və taxtanın doymasını təmin edib, son qat lakin əmilməsinin qarşısını alaraq zaman və materiala qənaət edir.

### Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Nəzəri yayılma sahəsi (m <sup>2</sup> /l)	8	10

### Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	25±2
Sıxlığı (gr/sm <sup>3</sup> )	0.92±3
Özlülüyü	85±5
Parlaqlıq	Yarımat
İncəldici	Penguin Sellülozik Tiner ilə 10-15%-ə qədər

### Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth boyamadan öncə toz, kir və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Əgər tətbiq olunacaq səthdə qüsurlar çoxdursa doldurucu lakdan əvvəl taxta sumbata kağızı ilə hamarlanmalıdır. Penguin Sellülozik Dolğu tətbiq tələblərinə bağlı olaraq 10-15 % nisbətində Penguin Sellülozik Tiner ilə incəldilərək boya tapançası və ya fırça ilə iki - üç qat şəkildə tətbiq edilir. Qatlar arasında ən az 30 dəqiqə, ən çox 4 saat gözlənilməlidir. Son qat lak tətbiqi üçün ən az 6 saat gözlənilməsi tövsiyə olunur.

### İstifadə üsulları

Püskürtmə	Uyğundur
<b>Havasız tapanca üçün dəyərlər</b>	
Təzyizi	120 - 180 bar
Tapança keçid ölçüsü	0.38 - 0.48 mm
Bucağı	60 – 80°
Süzgəc	Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

### Havalı tapanca üçün dəyərlər

Təzyizi	3-5 bar
Tapança keçid ölçüsü	1.2 – 1.5 mm

### “CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Sellülozik Dolğu

## Texniki Məlumat Səhifəsi



**Fırça**  
**Rulo**

Uyğundur. Tətbiq qalınlığına diqqət edilməli  
Uyğundur. Tətbiq qalınlığına diqqət edilməli

### Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	1-1.5 saat	20-30 dəq	10 dəq
Tam (sərt) quruma	2-3 saat	1 saat	30 dəq
İkinci qatın vurulması, ən az	8-10 saat	3-5 saat	1-3 saat

### Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Birbaşa günəş işığı düşməyən 15-35°C-lik mühitdə, açılmamış orijinal qablarında 3 il saxlana bilər.

### Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt və 12 kq-lıq dəmir qablarda istehsal olunur.

### Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırılmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

### Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

### Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

### “CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Sellülozik Dolğu

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

---

S 2	: Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
S 3 / 7	: Konteyneri ağız bağlı halda sərin yerdə saxlayın/
S 24/25	: Göz və dəri ilə təmasdan çəkinin.
S 29	: Drenajlara atmayın.
S 46	: Daxil edildikdə dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

---

**Qeyd:** "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

---

### "CMT Group" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

