

# Sintetik Boya Mat

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Penguin Sintetik Boya Mat yüksək keyfiyyətli, son qat alkid qətran əsaslı mat boyadır.

### İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Sintetik Boya Mat taxta və dəmir səthlər üçün nəzərdə tutulub. İstifadəsi asandır. Səthə rahat yayılır və fırça izi saxlamır. Nəm, günəş, zərbə və s. kimi xarici amillərə qarşı yüksək müqavimət göstərir.

### Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru ( $\mu\text{m}$ )	30	40
Çəkilən qat qalınlığı, yaşı ( $\mu\text{m}$ )	47	63
Nəzəri yayılma sahəsi ( $\text{m}^2/\text{l}$ )	21	15.75

### Fiziki xassələri

#### Rəng

Universal rəng pastaları ilə rənglənə bilər

#### Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)

$63 \pm 3$  (Rəngə görə dəyişə bilər)

#### Sıxlığı ( $\text{gr/sm}^3$ )

$1.56 \pm 0.1$  (Rəngə görə dəyişə bilər)

#### Özlülüyü

$110 \pm 5$

#### Parlaqlıq

Mat

#### İncəldici

Penguin Sintetik Tiner ilə 5-10%

### Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq  $12-15 \text{ m}^2$  sahə boyana bilər. Sərfiyata boyanacaq -səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

### Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boyanmışdan, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Metal səthlər isə təmizlənib Penguin Sintetik Antipas ilə astarlandıqdan sonra Penguin Sintetik Boya Mat istifadə edilir. Penguin Sintetik Boya Mat fırça və rulo ilə tətbiq olunduqda  $15-20\%$ , boyanmış püskürdücü ilə tətbiq olunduqda isə  $10-15\%$  nisbətində Penguin Sintetik Tiner ilə incəldilməlidir. Yaxşıca qarışdırılmalı və iki qat olaraq istifadə edilməlidir. Qatlar arası gözləmə müddəti mühit temperaturundan asılı olaraq 6-8 saatdır.

### İstifadə üsulları

#### Püskürtmə

Uyğundur

#### Havasız tapanca üçün dəyərlər

Təzyizi 120 - 180 bar

Tapanca keçid ölçüsü 0.38 - 0.48 mm

Bucağı  $60 - 80^\circ$

Süzgəc Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

### "CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



# Sintetik Boya Mat

## Texniki Məlumat Səhifəsi



Havalı tapanca üçün dəyərlər	3-5 bar
Təzyizi	1.2 – 1.5 mm
Tapança keçid ölçüsü	

Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

### Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	10 saat	5 saat	3 saat
Tam (sərt) quruma	30 saat	15 saat	9 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	30 saat	15 saat	9 saat

### Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qığılçım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən önce yaxşı qarışdırılmalıdır. Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C-lıq mühitdə, açılmamış orijinal qablarında 3 il saxlama bilər.

### Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt və 15 lt-lik dəmir qablarda istehsal olunur.

### Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır

### Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rənglənə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiyaya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

### Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqətmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqətmə və tətbiqətmə xətalarından yaranan biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımur.

### "CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Sintetik Boya Mat

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qiğılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə temas olmuşdursa, uyğun həllədici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüğündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

S 2	: Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
S 3 / 7	: Konteyneri ağızı bağlı halda sərin yerdə saxlayın/
S 24/25	: Göz və dəri ilə temasdan çəkinin.
S 29	: Drenajlara atmayın.
S 46	: Daxil edildikdə dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

**Qeyd:** "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

---

### "CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

