

Sintetik Parlaq Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Sintetik Parlaq Boya yüksək keyfiyyətli, son qat alkid qətran əsaslı parlaq boyadır.

İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Sintetik Parlaq Boya taxta və dəmir səthlər üçün nəzərdə tutulub. İstifadəsi asandır. Səthə rahat yayılır və fırça izi saxlamır. Nəm, günəş, zərbə və s. kimi xarici amillərə qarşı yüksək müqavimət göstərir.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru (μm)	30	40
Çəkilən qat qalınlığı, yaş (μm)	54	72
Nəzəri yayılma sahəsi (m^2/l)	18	13

Fiziki xassələri

Rəng

Universal rəng pastaları ilə rənglənə bilər

Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)

55 ± 3 (Rəngə görə dəyişə bilər)

Sıxlığı (gr/sm^3)

1.00 ± 0.1 (Rəngə görə dəyişə bilər)

Özlülüyü

100 ± 5

Parlaqlıq

Parlaq

İncəldici

Penguin Sintetik Tiner ilə 5-10%

Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq $12-15 \text{ m}^2$ sahə boyana bilər. Sərfiyata boyanacaq -səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boyanma qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Metal səthlər isə təmizlənib Penguin Sintetik Antipas ilə astarlandıqdan sonra Penguin Sintetik Sonqat Parlaq istifadə edilir. Penguin Sintetik Parlaq boyası fırça və rulo ilə tətbiq olunduqda 15-20 %, boyası püskürdücü ilə tətbiq olunduqda isə 10-15 % nisbətdində Penguin Sintetik Tiner ilə incəldilməlidir. Yaxşıca qarışdırılmalı və iki qat olaraq istifadə edilməlidir. Qatlar arası gözləmə müddəti mühit temperaturundan asılı olaraq 6-8 saatdır.

İstifadə üsulları

Püskürtmə

Uyğundur

Havasız tapanca üçün dəyərlər

Təzyizi

120 - 180 bar

Tapanca keçid ölçüsü

0.38 - 0.48 mm

Bucağı

60 – 80°

Süzgəc

Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

"CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Sintetik Parlaq Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



Havalı tapanca üçün dəyərlər

Təzyizi	3-5 bar
Tapanca keçid ölçüsü	1.2 – 1.5 mm

Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	10 saat	5 saat	3 saat
Tam (sərt) quruma	30 saat	15 saat	9 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	30 saat	15 saat	9 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qığılçım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən önce yaxşı qarışdırılmalıdır. Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C-lıq mühitdə, açılmamış orijinal qablarında 3 il saxlama bilər.

Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt və 15 lt-lik dəmir qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rənglənə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiyaya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqətmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqətmə və tətbiqətmə xətalarından yaranan biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımur.

"CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Sintetik Parlaq Boya

Texniki Məlumat Səhifəsi



Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qiğılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə temas olmuşdursa, uyğun həllədici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüğündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

S 2	: Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
S 3 / 7	: Konteyneri ağızı bağlı halda sərin yerdə saxlayın/
S 24/25	: Göz və dəri ilə temasdan çəkinin.
S 29	: Drenajlara atmayın.
S 46	: Daxil edildikdə dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

Qeyd: "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

