

Hammerton

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Hammerton alkid qətran əsaslı, hava qurumalı, parlaq, çatlayan naxışlı, son qat sənaye metal boyasıdır. Metal və astarlanmış səthlərə yaxşı yapışır, tez quruyur, parlaq və elastikdir. İstehsal və montaj zamanı yaranan istifadə olunduğu səthin qüsurlarını mükəmməl şəkildə örtür. Səthə dalğavarı naxışlı dekorativ görünüş verir. Hava şəraitinin təsirlərinə, kimyəvi və fiziki zərbəyə qarşı dözümlüdür.

İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Hammerton sənaye və təsərrüfat maşınlarının hissələrinin, elektrikli məişət avadanlıqlarının, çəllək və metal əşyaların (qapı, stol, şkaf) boyanmasında dekorativ və qoruyucu məqsədlə istifadə olunur. Metali paslanmağa qarşı qoruyaraq ömrünü uzadır.

Fiziki xassələri

Rəng	Hammerton rəng kataloquna uyğun olaraq
Sıxlığı (gr/sm ³)	0.97±3 (Rəngə görə dəyişə bilər)
Özlülüyü	65±5
Parlaqlıq	Parlaq
İncəldici	Penguin Sellulozik tiner – 5-10%

Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq 8-10 m² sahə boyana bilər. Sərfiyata boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən, yağ qalıqlarından və yapışmanın qarşısını alan maddələrdən təmizlənməlidir. Yeni boyanacaq səthlər rapid astar ilə tək qat astarlanmalı, köhnə boyanmış səthlərdəki qabarmış, boş və köhnə boyalar qazınmalı və bütün səth sumbata olunmalıdır. Səthdəki səviyyə fərqlərini aradan qaldırmaq üçün lazımı yerlər məcunlanmalı, ehtiyac olarsa, rapid astar ilə astarlanmalıdır. Astar tətbiq olunmuş səthə ən az 12 saat sonra istifadəyə hazır Penguin Hammerton Boya tətbiq tələblərinə bağlı olaraq 5-15 % nisbətində Penguin Sellulozik Tiner ilə incəldilərək yaxşı qarışdırılmalı, boya tapançası ilə tək qat və ya iki qat şəkildə tətbiq olunmalıdır.

İstifadə üsulları

Püskürtmə	Uyğundur
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

“CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Hammerton

Texniki Məlumat Səhifəsi



Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C
Toxunma quruma	1 saat	15-20 dəq
Tam (sərt) quruma	3 saat	1 saat
Tam sərtləşmə	40 saat	24 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C-lik mühitdə, açılmamış orijinal qablarında 3 il saxlana bilər.

Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt və 2.5 lt-lik dəmir qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

"CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Hammerton

Texniki Məlumat Səhifəsi



- S 2 : Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
S 3 / 7 : Konteyneri ağız bağlı halda sərini yerdə saxlayın/
S 24/25 : Göz və dəri ilə təmasdan çəkinin.
S 29 : Drenajlara atmayın.
S 46 : Daxil edildikdə dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

Qeyd: "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT Group MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

