

Pensilan Primer

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Pensilan Primer akrilik kopolimer əsaslı, silikon polimer ilə modifikasiya olunmuş, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlılıq göstərən, boyaya səth arasında yapışdırıcı körpü rolunu oynayan astardır. Boya sərfini azaldır, səthə asan yayılır və nahamar olmayan mat bir görünüm yaradır.

İstifadə olunacaq səthlər

Hər növ divar, tavan, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi çöl səthlərdə istifadə oluna bilər.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boyaya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yaq qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzük suvaq – Penguin Pengutex Macun vurulmalıdır, daha sonra lazımla səth sumbata olunmalıdır. Astar bir qat vurulmalıdır. Səth temperaturu $+5\text{--}+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir. Məhsul ən çox 10% su ilə durulaşdırıla bilər.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru (μm)	20	30
Çəkilən qat qalınlığı, yaş (μm)	60	85
Nəzəri yayılma sahəsi (m^2/lt)	8.5	12

Fiziki xassələri

Rəng	Ağ
Qatı maddə miqdarı	$60\%\pm 2$ (həcmcə)
Sıxlığı (q/ml)	1.54 ± 0.02 q/ml
Özlülüyü (25°C) KU	110 ± 5
Parlaqlıq	Mat
İncəltici	10-15 %-ə qədər su ilə incəldilə bilər

Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq $16\text{--}19\text{m}^2$ sahə boyana bilər. Sərfiyata boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

Tətbiq üsulları

Püskürtmə	Havasız tapança istifadə oluna bilər
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Primer

Texniki Məlumat Səhifəsi



Havasız tapança üçün dəyərlər

Təzyiqi	140 - 190 kq/sm ² (2100 p.s.i.)
Tapança keçid ölçüsü	0.021" - 0.027"
Bucağı	65° - 80°
Süzgəc	Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

Quruma müddəti

Quruma müddəti əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır.

Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Nisbi rütubət 70%-dən yuxarı olmamalıdır

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	6 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	8 saat	4 saat	2 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	6 saat	3 saat	1 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ile +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən önce yaxşı qarışdırılmalıdır. Yararlılıq müddəti açılmamış qablaşdırmasında 3 ildir.

Qablaşdırılma şəkli

15 lt-lıq plastik qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rənglənə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiyaya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqətmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqətmə və tətbiqətmə xətalarından yaranı biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pensilan Primer

Texniki Məlumat Səhifəsi



Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qığılçım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə temas olmuşdursa, uyğun həllədici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüğündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

-
- S 2 : Uşaqların əli çatdığı yerlərdən uzaq tutun.
 - S 3 / 7 : Qabı sərin yerdə, ağızı bağlı halda saxlayın.
 - S 24 / 25 : Göz və dəri ilə temasdan qoruyun.
 - S 29 : Kanalizasiyaya atmayın.
 - S 46 : Udulduğu halda dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.
-

Qeyd: "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

