

# Yaxta Laki

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Penguin Yaxta Laki yüksək keyfiyyətli, uretan modifikasiyalı, tək komponentli yaxta lakıdır. Şəffafdır, taxtanın təbii rəngini dəyişmir. Rütubətli yerlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

### İstifadə olunacaq səthlər

Penguin Yaxta Laki qorunması gərəkən xüsusilə dəniz nəqliyyatlarının taxta səthlərində dekorativ və qoruyucu örtük olaraq istifadə olunur. Zərbə, sürtünmə, günəş kimi xarici amillərin təsirinə qarşı dözümlüdür.

### Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru ( $\mu\text{m}$ )	30	40
Çəkilən qat qalınlığı, yaş ( $\mu\text{m}$ )	65	80
Nəzəri yayılma sahəsi ( $\text{m}^2/\text{l}$ )	10	13

### Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	57 $\pm$ 2
Sıxlığı ( $\text{gr}/\text{sm}^3$ )	0.92 $\pm$ 0.03
Özlülüyü	60 $\pm$ 5
Parlaqlıq	Parlaq
İncəldici tiner	Penguin Sintetik Tiner 10-15% və ya İsiz və daha yaxşı nəticə üçün Penguin Exclusive Sintetik Tiner 10-15% istifadə tövsiyyə edilir

### Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq 15-20  $\text{m}^2$  sahə boyana bilər. Sərfiyata boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

### Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Təmizlənmiş səth Penguin Sellülozik Dolğu ilə doldurulduqdan sonra sumbata edilir. İki qat olaraq istifadə olunur və qatlar arasında bir gün gözləmək lazımdır.

### İstifadə üsulları

Püskürtmə	Uyğundur
Havasız tapança üçün dəyərlər	
Təzyiçi	120 - 180 bar
Tapança keçid ölçüsü	0.38 - 0.48 mm
Bucağı	60 – 80°
Süzgəc	Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

### “CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Yaxta Laki

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Havalı tapanca üçün dəyərlər

Təzyizi	3-5 bar
Tapança keçid ölçüsü	1.2 – 1.5 mm

<b>Fırça</b>	Uyğundur. Tətbiq qalınlığına diqqət edilməli
<b>Rulo</b>	Uyğundur. Tətbiq qalınlığına diqqət edilməli

### Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	5 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	24 saat	12 saat	8 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	24 saat	12 saat	8 saat

### Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qıvcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C-lik mühitdə, açılmamış orijinal qablarında 3 il saxlana bilər.

### Qablaşdırılma şəkli

2.5 lt və 12 lt -lik dəmir qablarda istehsal olunur.

### Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır

### Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

### Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətalardan yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

### “CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Yaxta Laki

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

S 2	: Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
S 3 / 7	: Konteyneri ağzı bağlı halda sərin yerdə saxlayın/
S 24/25	: Göz və dəri ilə təmasdan çəkinin.
S 29	: Drenajlara atmayın.
S 46	: Daxil edildikdə dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

**Qeyd:** "CMT Group" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

### "CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

