

Penguin Aguastop

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



Penguin Agua Stop

პროდუქტის პრეზენტაცია

Penguin Agua Stop არის ელასტიური აკრილური კოპოლიმერი, რომელიც გამოირჩევა ნესტიანი გარემოს მიმართ მაღალი მდგრადობით და მოქმედებს როგორც საღებავისა და ზედაპირის შორის დამაკავშირებელი ხიდი. მისი მაღალი ელასტიურობის გამო ის შესანიშნავია ნესტიან ზედაპირებზე და ხვრელების წინააღმდეგ მაღალი ეფექტურობით. მას ადვილად შეგიძლიათ მოახდინოთ ზედაპირზე და ქმნის გლუვ, არამბუქლიანი მატ ზედაპირის ეფექტს.

გამოსაყენებელი ზედაპირები

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სახის კედელზე, ჭერზე, ბზა, მუყაო, ბეტონი და სხვა გარე ზედაპირებზე.

ზედაპირის მომზადება

აპლიკაციის წინ ზედაპირი უნდა იყოს გაწმენდილი ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ბეთის ნარჩენებისგან. ზედაპირის სწორად მოსაპირკეთებლად, სუნბათი უნდა იყოს გამოყენებული, შემდეგ საჭიროა ზედაპირი Penguin Binder-ის საშუალებით ასტარანებული. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5-+30°C შორის, ხოლო relative humidity არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. პროდუქტი შეიძლება diluted 10%-მდე წყლით.

წამქვენი ფენის სისქე და თეორიული გავრცელების ფართობი

ნაკლებად | მაქსიმალურად

წამქვენი ფენის სისქე, მშრალი (μm) | 20 | 30

წამქვენი ფენის სისქე, მშრალი (μm) | 60 | 55

თეორიული გავრცელების ფართობი (m^2/lt) | 8.5 | 12

ფიზიკური თვისებები

ფერი | მრავალფეროვანი სისტემით შეიძლება იყოს გაფერადებული

მხოლოდ ნივთიერება | 70%±2 (მახსოვრობა)

სიმკვრივე (g/ml) | 1.35±0.02 g/ml

ვიზიონი (25°C) | KU 115±5

ბრილიანტი | მატ

მჟავები | 5-10%-მდე წყლით შეიძლება იყოს განვდილი

საღებავის მოხმარება

ზედაპირის სიმართლით და აპლიკაციის მეთოდით არის დამოკიდებული, ერთ ფენაში 1 კგ 20-23 m^2 ფართობზე შეიძლება დაიხარჯოს. ხარჯვა დამოკიდებულია საღებავების ზედაპირის სიმრუდისა და მოლექულორობის, აგრეთვე ფარების მეთოდებისა და პირობების.

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Aguastop

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



აპლიკაციის მეთოდები

სპრეი | ჰაერის გარეშე სროლის გამოყენება შეიძლება
ბრაში | შესაფერისია
როლი | შესაფერისია

ჰაერის გარეშე სროლის მონაცემები

წნევა | 140 - 190 კგ/სმ² (2100 p.s.i.)
სროლის გადახვევის ზომა | 0.021" - 0.027"
კუთხე | 65° - 80°
ფილტრი | უნდა შესრულდეს ფილტრების სისუფთავე.

მშენიერი დრო

მშენიერი დრო, ძირითადად, დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, თავზე მოხსნის სისქეზე და თავზე ამოსაღები რაოდენობის სიმართლით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში საღებავის ჰაერის ტემპერატურის შესაბამისად, არსებობს დაფიქსირებული მშენიერი დრო.

- გამოსაყენებელი ტერიტორია უნდა იყოს კარგად განვდილი (გარე ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის მიმოქცევა)
- საღებავი უნდა იყოს დასაშვები სისქით გამოწვდილი
- შენარჩუნებული სიმშრალე არ უნდა იყოს 70%-ზე ზემოთ

ჰაერის ტემპერატურა | 10°C | 23°C | 40°C

- ზედაპირული მშენიერება | 12 საათი | 6 საათი | 2 საათი
- სრული (მკვრივი) მშენიერება | 16 საათი | 10 საათი | 5 საათი
- მეორე ფენის გავრცელება, მინიმუმ | 12 საათი | 6 საათი | 2 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, ცივ, კარგად განვდილ ქარხნებში, პირდაპირ მზის სხივებზე დაცულად, +5°C-დან +35°C-მდე გახსნილი საცურით. გამოყენებამდე კარგად უნდა განვდოს. ვადის გასვლის ვადა გახსნილი შეფ 包装 ის დროს არის 3 წელი.

შეფუთვის ფორმა

2.5 ლიტრიანი, 7.5 ლიტრიანი და 15 ლიტრიანი პლასტმასის ყუთების წარმოება.

აპლიკაციის ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი. აპლიკაციის პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტზე ინფორმირებული. აღნიშნული პირი

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



უნდა გააკეთოს საღებავი მოთხოვნების მიხედვით და მიაწვდოს. აპლიკაციაში მონაწილე მუშაკები უნდა იყვნენ უსაფრთხოების აღჭურვილობებით აღჭურვილი.

პროდუქტის ფერი

საერთო გამხმარი რგოლებით ნებისმიერ ფერში შეიძლება იყოს გაფერადებული. პროდუქტის ფერში პარტიიდან პარტიაში შეიძლება იყოს მცირე განსხვავებები.

შენიშვნა

ბემოთ მოტანილი ინფორმაცია არის ლაბორატორიული ტესტების და ადგილის აპლიკაციებიდან მიღებული შედეგების საფუძველზე. კომპანიის მართვის მიერ შეუზღუდავი აპლიკაციების მიმართ კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე პასუხობს. აპლიკაციის და გამოყენების ხარვეზებიდან გამომდინარე პრობლემების მიმართ პასუხი არ აქვს.

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წესები

დაამატეთ ყუთზე მითითებული წესების დაცვა. ინახეთ მაღალი ტემპერატურის და დარტყმის გარეშე სივრცეში. კარგად განვდილი ტერიტორიები უნდა იქნას გამოყენებული. თუ გამოყენების დროს ხდება კანის კონტაქტი, საჭიროა შესაბამისი გადამწმენდი და შემდეგ წყალი და საპონი. თვალში მოხვედრილობის შემთხვევაში, უნდა მიტოვოთ დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობა უნდა მიიღოს.

S 2: შეინახეთ ბავშვების ხელით მიუწვდომელ ადგილებში.

S 3 / 7: ყუთი უნდა ინახებოდეს ცივ ადგილებში, თავში დამშლილი.

S 24 / 25: დაიცავით თვალსა და კანის კონტაქტიდან.

S 29: არ ჩააგდოთ კანალიზაციაში.

S 46: თუ მოიხმარეთ, მაშინვე მიმართეთ ექიმს, გამოიჩინეთ ყუთი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა: "CMT GROUP" შპს-ს აქვს უფლება შეცვალოს ტექნიკური ინფორმაციის გვერდზე შეტანილი ინფორმაცია გაფრთხილების გარეშე.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az