

Penguin Penplast

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის პრეზენტაცია

Penguin Penplast არის მაღალი ხარისხის შიდა ემულსია, რომელიც მზადდება აკრილის კოპოლიმერის საფუძველზე და უზრუნველყოფს ზედაპირის სუნთქვას. აქვს მაღალი დაფარვის შესაძლებლობა, ადვილად გავრცელდება ზედაპირზე და ქმნის არარეგულარული, მათი იერსახეს. გარემოსთვის უსაფრთხოა და უსუნო.

გამოყენების ზედაპირები

Penguin Penplast შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა ტიპის შიდა ზედაპირებზე, მათ შორის კედლებზე, ჭერზე, შპაკლურაზე, სარემონტო მასალაზე, ბეტონზე, გიპსოკარტონზე და ბეტონშტატებზე.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენების წინ ზედაპირი უნდა განმუხდელი იყოს ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ცხიმის ნარჩენებისგან. სწორი ზედაპირის მიღწევისათვის ზედაპირზე უნდა იყოს წასმული მომწონს სარემონტო მასალა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირი უნდა იყოს განუზრული და განმუხდელი Penguin Binder-ით. ზედაპირი საღებავისთვის მზადაა 2-3 საათის შემდეგ, რაც იქნება წასმული სარემონტო მასალა. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C-დან +30°C-მდე, ხოლო ბიოლოგიური ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს. პროდუქტი შეიძლება გაიხსნას მაქსიმუმ 10%-ით წყლით. იგი უნდა იყოს წასმული ორ ფენად, იხვეწება ბროშურით ან რულონით. ფენებს შორის უნდა იყოს 4-6 საათიანი შუალედური დრო (გასაღების ტემპერატურის მიხედვით).

წასმული ფენის სისქე და თეორიული ფართობი

	მინიმუმ	მაქსიმუმ
----- ----- -----		
მშრალი ფენის სისქე (μm)	25	35
სველი ფენის სისქე (μm)	70	95
თეორიული ფართობი (მ²/ლ)	10.6	14.8

ფიზიკური მახასიათებლები

- ფერი: შესაძლებელია მულტიკოლორიანი სისტემის გამოყენება
- მყარი ნივთიერების რაოდენობა*: 67% ±2 (ხარისხით)
- ჭარბი ხვედრითი სიმკვრივე*: 1.71 ±0.02 გ/მლ
- ვიზკოზი (25°C)*: 125 ±5
- ბრწყინვალება*: მატური
- გადამცემი*: შესაძლებელია 5-10%-მდე წყლით გამჭვირვალობა

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Penplast

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



საღებავის ხარჯი

ზედაპირის თანმიმდევრულობა და გამოყენების მეთოდი დამოკიდებულია იმაზე, რომ ერთი კგ 10-13 მ² ფართობის ერთ ფენას მოიცავს. ხარჯი დამოკიდებულია საღებავზე გამოყენებული ზედაპირის განვდილობასა და წინვინობაზე, ასევე საღებავის გამოყენების მეთოდსა და პირობებზე.

გამოყენების მეთოდები

- გამოიყენება: შესაძლებელია ჰაერის უგულავების გამოყენება
- ბროშურა: შესაფერისია
- როლო: შესაფერისია

ჰაერის უგულავების პარამეტრები

- წნევა*: 140 - 190 კგ/სმ² (2100 p.s.i.)
- ფხვნილი ზომა: 0.021" - 0.027"
- კუთხე*: 65° - 80°
- ფილტრი: საჭიროა ფილტრაციის სისუფთავის დაცვა.

მშრალეების დრო

მშრალეების დრო ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, წასმული ფენის სისქეზე და წასმული ფენების რაოდენობაზე. დაბალ მარყუჟებზე, რომელიც საღებავის ჰაერის ტემპერატურაზე დამოკიდებული, საშუალოდ მშრალეების დრო წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

- საღებავი უნდა იყოს კარგად ვენტილირებული (ღია ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის ცირკულაცია)
- საღებავი უნდა იყოს გამოყენებული რეკომენდირებული სისქით
- *რეგიონის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 70%-ს*

ჰაერის ტემპერატურა	10°C	23°C	40°C	
-----	-----	-----	-----	
ზედა მშრალეება	6 საათი	3 საათი	1 საათი	
სრული (მყარი) მშრალეება	8 საათი	4 საათი	2 საათი	
მეორე ფენის გამოყენება, მინიმუმ	6 საათი	3 საათი	1 საათი	

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებულ ადგილებში, პირდაპირი მზის სხივების გარეშე, +5°C-დან +35°C-მდე დახურული კონტეინერების მეშვეობით. გამოყენების წინ კარგად უნდა იქნას მიქსი. სარგებლობის ვადა დახურული შეფუთვისას 3 წელია.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Penplast

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



შეფუთვის ფორმა

გამოიყენება პლასტმასის კონტეინერებში 2.5 ლ, 7.5 ლ და 15 ლ.

აპლიკაციის ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისთვის არის განკუთვნილი. აპლიკაციის ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტის შესახებ ინფორმირებული. აღნიშნული პირი უნდა შეუკვეთოს და შეაფერხოს საღებავი მოთხოვნათა შესაბამისად. პროექტში მონაწილე მუშაკები უნდა იყვნენ დაცულები დაცვის საშუალებებით.

პროდუქტის ფერი

შესაძლებელია ნებისმიერი ფერის შეღებვა წყლის ბაზაზე არსებულ პასტებთან ერთად. პროდუქტის ფერში შეიძლება იყოს მცირე განსხვავებები პარტიის მიხედვით.

ყურადღება

ზემოთ მოტანილი ინფორმაცია გამოცდებისა და ველური აპლიკაციების შედეგების საფუძველზეა შექმნილი. კომპანია პასუხს აგებს მხოლოდ საღებავის ხარისხზე აპლიკაციებში, რომლებიც არ არის მისი კონტროლის ქვეშ. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიშობა გამოყენების და აპლიკაციის შეცდომებისგან.

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები

დაიცავით კონტეინერზე მითითებული წესები. შეინახეთ მაღალ ტემპერატურაზე და სურბად უკიდურესი ადგილებიდან. გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებულ ადგილებში. გამოყენების დროს, თუ კანთან კონტაქტშია, საჭიროა შესაბამისი გადამცემის გამოყენება და წყლით და საპნით განვდვა. თვალში შემოსვლის შემთხვევაში, საჭიროა მძლავრი წყლის განვდვა და საჭიროების შემთხვევაში ექიმთან მიმართვა.

- S 2: ბავშვების ხელში არ მიაწვდოს.

- S 3 / 7: შეინახეთ კონტეინერი სუსტი ადგილებისგან, დახურული.

- S 24 / 25: დაიცავით თვალებისა და კანის კონტაქტისგან.

- S 29: არ გადააგდოთ კანალიზაციაში.

- S 46: თუ განვდილი იყოს, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, ხოლო აპირებთ კონტეინერის ან ეტიკეტის გადახედვას.

შენიშვნა: კომპანია "CMT GROUP" ითვებს უფლებას შეცვალოს ინფორმაცია ტექნიკურ მონაცემებზე ნებისმიერი წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

