

Penguin Pensilan

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



Penguin Pensilan

პროდუქტის წარდგენა

Penguin Pensilan არის აკრილის კოპოლიმერი და სილიკონის საფუძველზე შექმნილი, რომელიც უზრუნველყოფს ზედაპირის სუნთქვას, მაღალი ხარისხის ემულსიას, რომელიც ადგილის მეტეოროლოგიურ პირობებზე მდგრადობას იძლევა. აქვს მაღალი დაფარვა, ადვილად ვრცელდება ზედაპირზე და ქმნის არაჰარმონიულ mat-ს გამოჩენას. შესაძლებელია მღებვისა და გარეცხვაც. ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და უსუნოა.

გამოყენების ზედაპირები

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ სახის კედლებში, ჭერებზე, თხევადი კედლის მასალებზე, მშენებლობის ქვა, ალუმინი და დაბლოკილი ბეტონის ზედაპირებზე.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენების წინ ზედაპირი უნდა იქნას გაწმენდილ ოდითგან არსებული საღებავის ნარჩენებისგან, მტვრისგან, ჭუჭყისგან და ცხიმის ნარჩენებისგან. სწორი ზედაპირის მიღებისათვის ზედაპირზე უნდა მიენვეთოს წყლის პრიმერი, შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირს უნდა მიერთოს და უნდა დამუშავდეს Penguin Binder-ით. პრიმერის გამოყენების შემდეგ 2-3 საათში ზედაპირი საღებავად მზად იქნება. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5-+30°C შორის, გარემო ტენიანობა 80%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. პროდუქტი შეიძლება მოიხმარდეს მაქსიმუმ 10% წყლის კლებით. ორი ფენის გამოყენებით შეიძლება ჩატარდეს ბროშით ან რულონით. ფენებს შორის უნდა დაიცვას 4-6 საათი (ოთახის ტემპერატურის მიხედვით).

დაფარვის სისქე და თეორიული გავრცელების ფართობი

| მინიმუმ | მაქსიმუმ |

|-----|-----|

| დაფარვის სისქე, მშრალი (μm) | 25 | 35 |

| დაფარვის სისქე, სველი (μm) | 70 | 95 |

| თეორიული გავრცელების ფართობი (m²/lt) | 10.6 | 14.8 |

ფიზიკური მახასიათებლები

ფერი: მრავალფერი სისტემით შეიძლება შეღებილი იყოს

მყარი ნივთიერების რაოდენობა: 66%±2 (ხუცურად)

წონა (g/ml): 1.61±0.02 g/ml

ვიზუალური მასიური (25°C): KU 110±5

სანათურობა: Mat

დამატებითი წყაროები

5-10%-მდე წყლით შეიძლება გაწვდოს

საღებავის მოხმარება

ზედაპირის სწორობისა და გამოყენების მეთოდების მიხედვით, ერთი ფენა 1 კგ 10-13m² ფართობი დაიხატება. მოხმარებაზე გავლენას ახდენს საღებავისთვის ზედაპირის არაჰარმონიულობა და porosity, ასევე საღებავური მეთოდების და პირობების სპეციფიკა.

გამოყენების მეთოდები

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pensilan

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



| პისტოლეთი | ჰაერის გარეშე პისტოლეთი გამოყენება შეიძლება |

|-----|-----|

| ბროშა | შესაფერისია |

| რულონი | შესაფერისია |

ჰაერის გარეშე პისტოლეთის მონაცემები

დანყვეტილი წნევა: 140 - 190 კგ/სმ² (2100 p.s.i.)

პისტოლეთის გადამწყვეტი ზომა: 0.021" - 0.027"

ბრუნვა: 65° - 80°

ფილტრი: ფილტრის სისუფთავეზე უნდა შეინარჩუნოს.

მშენიერების დრო

მშენიერების დრო ძირითადად დამოკიდებულია გარემო პირობებზე, ჩატანილი ფენის სისქესა და ფენის რაოდენობაზე.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში საღებავის მშენიერების დრო მყოფი ტემპერატურების მიხედვითაა წარმოდგენილი.

- საღებავი სივრცე უნდა იყოს კარგად განიავებული (ღია ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის ცირკულაცია)

- საღებავი უნდა იყოს რეკომენდირებული სისქით გამოყენებული

- გარემო ტენიანობა 70%-ზე მეტი არ უნდა იყოს

| ჰაერის ტემპერატურა | 10°C | 23°C | 40°C |

|-----|-----|-----|-----|

| ზედაპირული მშენიერება | 6 საათი | 3 საათი | 1 საათი |

| სრული (მყარი) მშენიერება | 8 საათი | 4 საათი | 2 საათი |

| მეორე ფენის გამოყენება | მინიმუმ 6 საათი | 3 საათი | 1 საათი |

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ, ცივ, კარგად განიავებულ, პირდაპირ მზის სხივებისგან დაცულ შენობაში, +5°C დან +35°C შორის დახურული სახით. გამოყენების წინ კარგად უნდა აურიოთ. ვარგისობის ვადა დახურულ შეფუთვაში 3 წელია.

შეფუთვის ფორმა

გამოიყენება 2.5 ლ, 7.5 ლ და 15 ლ პლასტიკური კონტეინერების მეშვეობით.

გამოყენების ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისათვისაა განკუთვნილი. გამოყენების პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტის შესახებ ინფორმირებული. აღნიშნული პირი საღებავს უნდა შეურიოს მოთხოვნათა შესაბამისად და უნდა გამოიყენოს. გამოყენებაში მონაწილე თანამშრომლები უსაფრთხოების მოწყობილობებით უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი.

პროდუქტის ფერი

შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფერის წყალზე დაფუძნებული პასტებით. პროდუქტის ფერში პარტიიდან პარტიაზე შესაძლოა იყოს მცირე განსხვავებები.

გაფრთხილება

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pensilan

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია დამზადებულია ლაბორატორიული ტესტების და სფეროს გამოყენების შედეგებზე დაყრდნობით. კომპანიის მართვის გარეთ განხორციელებული განაცხადების შემთხვევაში კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე პასუხისმგებელია. განაცხადებისა და გამოყენების შეცდომების გამო წარმოშობილ პრობლემებზე პასუხისმგებლობა არ აქვს.

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების წესები

გამოიყენეთ კონტეინერის მიერ მოცემული წესები. შეინახეთ მაღალი ტემპერატურის და ცეცხლის გაჩენის გარეშე. გამოიყენეთ კარგად განიავებულ ტერიტორიებზე. გამოყენების დროს თუ კანის კონტაქტი მოხდა, უნდა გაიწმინდოს შესაბამისი ხსნარით, შემდეგ კი წყალით და საპნით. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში უნდა ჩაიწმინდოს დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს სამედიცინო დახმარება.

*S 2: ბავშვების ხელში არ დაიდოთ.

*S 3 / 7: შეინახეთ კონტეინერი ცივ ადგილზე, დახურული სახით.

*S 24 / 25: დაიცავით თვალსა და კანს.

*S 29: არ დაუშვათ კანალიზაციაში.

*S 46: თუ განვდილი, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, კონტეინერის ან ეტიკეტის ჩვენებით.

*შენიშვნა: "CMT GROUP" მმკ შეინარჩუნებს უფლებას გააკეთოს ცვლილებები ტექნიკურ მონაცემთა გვერდზე შეტანილი ინფორმაციის გარეშე.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

