

Penakril Extra

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Penakril Extra çox aşağı UÜM maddələri olan 100% saf akrilik polimer əsasında hazırlanmış və səthin nəfəs almasını təmin edən yüksək keyfiyyətli xarici məkanlar üçün istifadə edilə bilən emulsiyadır. Xüsusi tərkibi sayəsində divarda olan 1- 2 mm-ə qədər mikroçatları bağlayır. Yüksək örtücülüyə malikdir. Silinə və yuyula biləndir. Ətraf mühitə zərərsiz və qoxusuzdur.

İstifadə olunacaq səthlər

Xarici məkan işləri üçün hər cür səthdə, həmçinin mala olunmuş, tavan, beton, divar üzlüklər üzərinə tətbiq oluna bilər.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzlük suvaq vurulmalı, daha sonra lazım olarsa səth sumbata olunmalı və Penguin Binder ilə astarlanmalıdır. Astar tətbiqindən 2-3 saat sonra səth boyanmağa hazırdır. Səth temperaturu +5-+30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir. Məhsul ən çox 10% su ilə durulaşdırıla bilər. İki qat şəkildə fırça və ya rulo ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında 4-6 saat gözlənilməlidir (Otaq temperaturundan asılı olaraq).



"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

Penakril Extra

Texniki Məlumat Səhifəsi



Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox	Təvsiyə olunan
Çəkilən qat qalınlığı, quru (μm)	40	60	50
Çəkilən qat qalınlığı, yaş (μm)	105	160	130
Nəzəri yayılma sahəsi (m^2/lt)	6.3	9.5	7.6

Fiziki xassələri

Rəng	Multicolor sistemi ilə rəngələnmə bilər
Qatı maddə miqdarı	Penguin Penakril Extra Silk 54%±2 (həcmcə) Penguin Penakril Extra Mat 61%±2 (həcmcə) Penguin Penakril Extra Gloss 48%±2 (həcmcə)
Sıxlığı (q/ml)	Penguin Penakril Extra Silk 1.33±0.02 Penguin Penakril Extra Mat 1.57±0.02 Penguin Penakril Extra Gloss 1.18±0.02
Özlülüyü (25°C) KU	105±5
Parlaqlıq	Penguin Penakril Extra Silk - İpək mat Penguin Penakril Extra Mat - Mat Penguin Penakril Extra Gloss - Parlaq
İncəltici	5-10 %-ə qədər su ilə incəldilə bilər

Boya sərfiyyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq 10-13m² sahə boyana bilər. Sərfiyyata boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

Tətbiq üsulları

Püskürtmə	Havasız tapança istifadə oluna bilər
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur



"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

Penakril Extra

Texniki Məlumat Səhifəsi



Quruma müddəti

Quruma müddəti əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Neytral səthə 1 qat tətbiq olunmalıdır
- Nisbi rütubət 70%---dən yuxarı olmamalıdır

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	12 saat	6 saat	2 saat
Tam (sərt) quruma	16 saat	8 saat	4 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	12 saat	6 saat	2 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ilə +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Yararlılıq müddəti açılmamış qablaşdırmasında 3 ildir.

Qablaşdırılma şəkli

2.25 lt, 6.75 lt və 13.5 lt-lik dəmir qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiyaya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətələrindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.



"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

Penakril Extra

Texniki Məlumat Səhifəsi



Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

Qeyd: "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.



"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az