

Penakril Primer

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Penguin Penakril Primer akrilik kopolimer əsasında hazırlanmış, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlılıq göstərən, boya ilə səth arasında yapışdırıcı körpü rolunu oynayan astdır. Boya sərfini azaldır, səthə asan yayılır və nahamar olmayan mat bir görünüm yaradır. Ətraf mühitə zərərsiz və qoxusuzdur.

İstifadə olunacaq səthlər

Hər növ divar, tavan, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi iç səthlərdə istifadə oluna bilər.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzlük suvaq – Penguin Pengutex Macun vurulmalı, daha sonra lazım olarsa səth sumbata olunmalıdır. Astar bir qat vurulmalıdır. Səth temperaturu +5-+30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir. Məhsul ən çox 15% su ilə durulaşdırıla bilər.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru (μm)	20	30
Çəkilən qat qalınlığı, yaş (μm)	60	85
Nəzəri yayılma sahəsi (m^2/lt)	8.5	12

Fiziki xassələri

Rəng	Ağ
Qatı maddə miqdarı	57%±2 (həcmcə)
Sıxlığı (q/ml)	1.64±0.02 q/ml
Özlülüyü (25°C) KU	115±5
Parlaqlıq	Mat
İncəltici	5-10 %-ə qədər su ilə incəldilə bilər

Boya sərfiyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq tək qat 1 kq 10-13m² sahə boyana bilər. Sərfiyata boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

Tətbiq üsulları

Püskürtmə	Havasız tapança istifadə oluna bilər
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penakril Primer

Texniki Məlumat Səhifəsi



Quruma müddəti

Quruma müddəti əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Nisbi rütubət 70%-dən yuxarı olmamalıdır

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	6 saat	3 saat	1 saat
Tam (sərt) quruma	8 saat	4 saat	2 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	6 saat	3 saat	1 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ilə +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Yararlılıq müddəti açılmamış qablaşdırılmasında 3 ildir.

Qablaşdırılma şəkli

15 lt-lik plastik qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətalardan yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa,

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penakril Primer

Texniki Məlumat Səhifəsi



uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

-
- S 2 : Uşaqların əli çatdığı yerlərdən uzaq tutun.
S 3 / 7 : Qabı sərin yerdə, ağzı bağlı halda saxlayın.
S 24 / 25 : Göz və dəri ilə təmasdan qoruyun.
S 29 : Kanalizasiyaya atmayın.
S 46 : Udulduğu halda dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.
-

Qeyd: "CMT GROUP" MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

