

Zink Parket Laki

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Zink Parket Laki yüksək keyfiyyətli, uretan modifikasiyalı, tək komponentli parket lakıdır. Şəffafdır, taxtanın təbii rəngini dəyişmir.

İstifadə olunacaq səthlər

Zink Parket Laki qorunması gərəkən taxta səthlərdə dekorativ və qoruyucu örtük olaraq istifadə olunur. Zərbə, sürtünmə, günəş kimi xarici amillərin təsirinə qarşı dözümlüdür.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru (μm)	30	40
Çəkilən qat qalınlığı, yağ (μm)	65	80
Nəzəri yayılma sahəsi (m^2/l)	10	13

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütlə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	58 ± 2
Sıxlığı (gr/sm^3)	0.91 ± 3
Özlülüyü	60 ± 3
Parlaqlıq	Parlaq / İpək Mat / Mat
İncəldici tiner	Zink Sintetik Tiner 10-15% və ya Zink Exclusive Sintetik Tiner 10-15%

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Təmizlənmiş səth Penguin Sellülozik Dolğu ilə doldurulduqdan sonra sumbata edilir. İki qat olaraq istifadə olunur və qatlar arasında bir gün gözləmək lazımdır.

İstifadə üsulları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	5 saat	3 saat	1 saat

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Zink Parket Lakı

Texniki Məlumat Səhifəsi



Tam (sərt) quruma	24 saat	12 saat	8 saat
İkinci qatın vurulması, ən az	24 saat	12 saat	8 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt, 3.75lt və 12 kq-lıq dəmir qablarda istehsal olunur.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

Qeyd: “Caspi-Marine Technologies” MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

