

Zingutex TX

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Zink Zinkgutex TX akrili kopolimer əsaslı, sərt hava şəraitinə yüksək dayanıqlılıq göstərən, rulo ilə üzərinə müxtəlif bəzək verilə bilən çöl divar örtüyüdür. Yüksək örtücülük xassəsinə malikdir, tək qat olaraq da istifadə oluna bilər. Tərkibində xüsusi dolğu hissəcikləri sayəsində divarın nəfəs almasını təmin edir.

İstifadə olunacaq səthlər

Hər növ divar, tavan, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi iç səthlərdə istifadə oluna bilər.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Zink Zinkgutex TX örtüyündən əvvəl səthə Zink Universal Primer çəkilir. Səth temperaturu +5-+30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir. Məhsul ən çox 10% su ilə durulaşdırıla bilər. İki qat şəkildə fırça və ya rulo ilə tətbiq edilir.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru (µm)	60	100
Çəkilən qat qalınlığı, yaş (µm)	75	130
Nəzəri yayılma sahəsi (m²/l)	1	1.5

Fiziki xassələri

Rəng	Multicolor sistemi ilə rəngələyə bilər
Qatı maddə miqdarı	86±2%
Sıxlığı (q/ml)	1.76±0.02 q/ml
Parlaqlıq	Mat

Tətbiq üsulları

Püskürtmə	Havasız tapança istifadə oluna bilər
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

Quruma müddəti

Quruma müddəti əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Zinkgutex TX

Texniki Məlumat Səhifəsi



- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Nisbi rütubət 80%-dən yuxarı olmamalıdır

Havanın temperaturu	10°C	23°C
Üst quruma	9-10 saat	6-7 saat
Tam (sərt) quruma	30 saat	24 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5°C ilə +35°C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Yararlılıq müddəti açılmamış qablaşdırılmasında 3 ildir.

Qablaşdırılma şəkli

25kq -lıq plastik qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləne bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

S 2	: Uşaqların əli çatdığı yerlərdən uzaq tutun.
S 3 / 7	: Qabı sərin yerdə, ağzı bağlı halda saxlayın.
S 24 / 25	: Göz və dəri ilə təmasdan qoruyun.
S 29	: Kanalizasiyaya atmayın.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Pengutex TX

Texniki Məlumat Səhifəsi



S 46 : Udulduğu halda dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

Qeyd: “CMT GROUP” MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

