

Zinkplast

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Zink Zinkplast akrilik kopolimer əsasında hazırlanmış və səthin nəfəs almasını təmin edən yüksək keyfiyyətli içəri emulsiyadır. Yüksək örtücülüyə malikdir, səthə asan yayılır və nahamar olmayan mat bir görünüm yaradır. Ətraf mühitə zərərsiz və qoxusuzdur.

İstifadə olunacaq səthlər

Hər növ divar, tavan, məcun, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi iç səthlərdə istifadə oluna bilər.

Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Düzgün bir səth əldə etmək üçün səthə üzlük suvaq vurulmalı, daha sonra lazım olarsa səth sumbata olunmalı və Zink Binder ilə astarlanmalıdır. Astar tətbiqindən 2-3 saat sonra səth boyanmağa hazırdır. Səth temperaturu +5-+30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80%-i keçməməlidir. Məhsul ən çox 10% su ilə durulaşdırıla bilər. İki qat şəkildə fırça və ya rulo ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında 4-6 saat gözlənilməlidir (otaq temperaturundan asılı olaraq).

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Çəkilən qat qalınlığı, quru (µm)	25	35
Çəkilən qat qalınlığı, yaş (µm)	70	95
Nəzəri yayılma sahəsi (m²/lt)	10.6	14.8

Fiziki xassələri

Rəng	Multicolor sistemi ilə rəngələyə bilər
Qatı maddə miqdarı	67%±2 (həcmcə)
Sıxlığı (q/ml)	1.71±0.02 q/ml
Özlülüyü (25°C) KU	125±5
Parlaqlıq	Mat
İncəltici	5-10 %-ə qədər su ilə incəldilə bilər

Boya sərfiyyatı

Səth düzgünlüyü və tətbiq üsulu ilə əlaqəli olaraq təq. qat 1 kq 10-13m² sahə boyana bilər. Sərfiyyata boyanacaq səthin nahamarlığı və məsaməliliyi, eləcə də rənglənmə üsulu və şərtləri təsir edir.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Zinkplast

Texniki Məlumat Səhifəsi



Tətbiq üsulları

Püskürtmə

Havasız tapança istifadə oluna bilər

Fırça

Uyğundur

Rulo

Uyğundur

Havasız tapança üçün dəyərlər

Təzyiqi

140 - 190 kq/sm² (2100 p.s.i.)

Tapança keçid ölçüsü

0.021" - 0.027"

Bucağı

65° - 80°

Süzgəc

Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır.

Quruma müddəti

Quruma müddəti əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Nisbi rütubət 70%-dən yuxarı olmamalıdır

Havanın temperaturu

10°C

23°C

40°C

Üst quruma

6 saat

3 saat

1 saat

Tam (sərt) quruma

8 saat

4 saat

2 saat

İkinci qatın vurulması, ən az

6 saat

3 saat

1 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, birbaşa günəş şüaları düşməyən depolarda, +5 °C ilə +35 °C arasında qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Yararlılıq müddəti açılmamış qablaşdırmasında 3 ildir.

Qablaşdırılma şəkli

2.5 lt, 7.5 lt və 15 lt-lik plastik qablarda istehsal olunur.

Tətbiq edən operator

Bu məhsul professional istifadə üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq edən şəxs və ya operator təcrübəli və məhsul barədə məlumatlı olmalıdır. Sözü gedən şəxs boyanı tələbnaməyə uyğun olaraq qarışdırmalı və tətbiq etməlidir. Tətbiqdə iştirak edən işçilər təhlükəsizlik avadanlıqları ilə təmin olunmalıdır.

"CMT GROUP" MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Zinkplast

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsulun rəngi

Su əsaslı pastalar ilə istənilən rəngdə rəngləyə bilər. Məhsulun rəngində partiyadan partiyaya kiçik fərqlilikləri mövcud ola bilər.

Diqqət

Yuxarıdakı məlumatlar laboratoriya sınaqları və sahə tətbiqlərində əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmışdır. Şirkətin idarəsi xaricində olan tətbiqetmələrdə şirkət sadəcə boyanın keyfiyyətinə cavabdehdir. Tətbiqetmə və tətbiqetmə xətlərindən yarana biləcək problemlərə görə cavabdehlik daşımır.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

S 2	: Uşaqların əli çatdığı yerlərdən uzaq tutun.
S 3 / 7	: Qabı sərin yerdə, ağzı bağlı halda saxlayın.
S 24 / 25	: Göz və dəri ilə təmasdan qoruyun.
S 29	: Kanalizasiyaya atmayın.
S 46	: Udulduğu halda dərhal həkimə müraciət edin, qabı və ya etiketi göstərin.

Qeyd: “CMT GROUP” MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

“CMT GROUP” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

