

# Zink Antipas

## Texniki Məlumat Səhifəsi



### Məhsul təqdimatı

Zink Sintetik Antipas yüksək keyfiyyətli son qat alkid qətran əsaslı antikorroziv metal astarıdır.

### İstifadə olunacaq səthlər

Zink Antipas dəmir səthlər üçün nəzərdə tutulub. Hər cür hava şəraitinə qarşı dayanıqlı olub, möhkəm yapışma və səthi örtmə xüsusiyyətlərinə sahibdir. Üzərinə vurulacaq sintetik boyalar üçün sağlam bir zəmin yaradır. Yüksək nəmlik və korroziyaya məruz qalan iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyaların, dəmir boruların, darvazaların boyanmasında, neft-kimya zavodlarında, sənaye binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində antikorroziv boya kimi istifadə edilə bilər.

### Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

|                                                 | Ən az | Ən çox |
|-------------------------------------------------|-------|--------|
| Çəkilən qat qalınlığı, quru ( $\mu\text{m}$ )   | 35    | 45     |
| Çəkilən qat qalınlığı, yaş ( $\mu\text{m}$ )    | 45    | 55     |
| Nəzəri yayılma sahəsi ( $\text{m}^2/\text{l}$ ) | 10    | 13     |

### Fiziki xassələri

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rəng                                 | Universal rəng pastaları ilə rəngləne bilər |
| Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %) | $80\pm 3$ (Rəngə görə dəyişə bilər)         |
| Sıxlığı ( $\text{gr}/\text{sm}^3$ )  | $1.60\pm 3$ (Rəngə görə dəyişə bilər)       |
| Özlülüyü                             | $100\pm 5$                                  |
| Parlaqlıq                            | Mat                                         |

### Səthin hazırlanması

Tətbiqdən öncə səth köhnə boya qalıqlarından, tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir və səth sumbata olunmalıdır. Penguin Antipas tətbiq tələblərinə bağlı olaraq 15-25% nisbətində Penguin Sintetik Tİner ilə incəldilərək, səthə fırça, rulo və ya boya tapançası ilə iki qat şəkildə tətbiq edilir. Qatlar arasında 6 saat gözlənilməlidir. 12 saat sonra sonqat boya tətbiq oluna bilər.

### İstifadə üsulları

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Püskürtmə | Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər |
| Fırça     | Uyğundur                                                        |
| Rulo      | Uyğundur                                                        |

### Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)
- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

| Havanın temperaturu | 10°C | 23°C | 40°C |
|---------------------|------|------|------|
|---------------------|------|------|------|

### “CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az



# Zink Antipas

## Texniki Məlumat Səhifəsi



|                               |         |         |        |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| Üst quruma                    | 10 saat | 5 saat  | 3 saat |
| Tam (sərt) quruma             | 30 saat | 15 saat | 9 saat |
| İkinci qatın vurulması, ən az | 30 saat | 15 saat | 9 saat |

### Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır.

### Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt və 15 lt-lik dəmir qablarda istehsal olunur.

### Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgılcım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

**Qeyd:** “Caspi-Marine Technologies” MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

### “CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 345 04 05  
Faks: (+994 12) 345 04 06  
E-mail: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

