

Zink Sellülozik Dolğu

Texniki Məlumat Səhifəsi



Məhsul təqdimatı

Zink Sellülozik Dolğu yüksək keyfiyyətli, nitro sellüloz əsaslı, tez quruyan, son qat laklara daha hamar və parlaq görünüş verməsi və taxtada olan qüsurları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan doldurucu komponentdir.

İstifadə olunacaq səthlər

Zink Sellülozik Dolğu taxta və parket üzərində istifadə olunur və istifadədən sonra sumbata kağızı ilə üzərində asan hamarlama işləri aparılır. Tez quruyur və taxtanın doymasını təmin edib, son qat lakın əmilməsinin qarşısını alaraq zaman və materiala qənaət edir.

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi

	Ən az	Ən çox
Nəzəri yayılma sahəsi (m ² /l)	8	10

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	25±2
Sıxlığı (gr/sm ³)	0.92±3
Özlülüyü	85±5
Parlaqlıq	Yarımat

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth boyamadan öncə toz, kir və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Əgər tətbiq olunacaq səthdə qüsurlar çoxdursa doldurucu lakdan əvvəl taxta sumbata kağızı ilə hamarlanmalıdır. Zink Sellülozik Dolğu tətbiq tələblərinə bağlı olaraq 10-15 % nisbətində Zink Sellülozik Tiner ilə incəldilərək boya tapançası və ya fırça ilə iki - üç qat şəkildə tətbiq edilir. Qatlar arasında ən az 30 dəqiqə, ən çox 4 saat gözlənilməlidir. Son qat lak tətbiqi üçün ən az 6 saat gözlənilməsi tövsiyə olunur.

İstifadə üsulları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər
Fırça	Uyğundur
Rulo	Uyğundur

“CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Quruma zamanı

Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir. -

Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi)

- Boya məsləhət edilən qalınlıqda vurulmalıdır
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Sellülozik Dolğu

Texniki Məlumat Səhifəsi



Havanın tempraturu	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	1-1.5 saat	20-30 dəq	10 dəq
Tam (sərt) quruma	2-3 saat	1 saat	30 dəq
İkinci qatın vurulması, ən az	8-10 saat	3-5 saat	1-3 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış, yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda qapağı açılmamış halda saxlanmalıdır. İstifadə etməzdən öncə yaxşı qarışdırılmalıdır. Birbaşa günəş işığı düşməyən 15-35°C-lik mühitdə, açılmamış orijinal qablarında 3 il saxlana bilər

Qablaşdırılma şəkli

0.75 lt, 2.5 lt və 12 kq-lıq dəmir qablarda istehsal olunur.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qılgıncım çıxma ehtimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol su ilə yuyulub gərək olduqunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.

Qeyd: “CMT Group” MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır.

“CMT Group” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

